

UTILIZAREA ADITIVILOR

DENUMIREA PRODUSULUI	TIPUL PRODUSULUI	CARACTERISTICI	APLICARE	PROCENTUL DE ADAUGAT
UNIFIX LC	Fixator	Incepe sa polimerizeze la 120 °C, asigurand o buna rezistenta la spalare si o rezistenta mecanica sporita.	Fiind transparent, este adecvat pt alburi, puff, baze transparente si culori de policromie.	Pt alb si baze transparente-max. 3% Pt culori de policromie-max. 5%
HYDRA SPECIAL FIXER	Fixator	Elasticitate excelenta, impiedica faramitarea cand se imprima cu Hydra Base E.	Alb si baza de Discharge, Hydra Transfoil Adhesive E si Hydra Suede Base E	Max. 5% (adaugati 5-10% in Hydra Suede Base E)
HI-ACTIVATOR	Agent de polimerizare	Catalizator efectiv de uscare la rece, imbunatateste durabilitatea filmului de cerneala	Adecat tuturor gamelor de cerneala. Durata de viata a amestecului este de min. 1 zi.	1-3% max.
HYDRACRYL RETARDER	Intarziator	Imbunatateste stabilitatea cernelii pe ecranul serigrafic	Fiind transparent, este adecvat pt alburi, baze transparente si culori de policromie.	Max. 3%-10% (10% doar in cazul conditiilor extreme de lucru)
HYDRA REDUCER 120	Agent de (dilutie) / reducere al viscozitatii	Reduce viscozitatea cernelii fara a-i modifica proprietatile	Fiind transparent, este adecvat pt Hydra White 120E, Hydra Clear 77E, culori de policromie si specialitati transparente.	Max. 5% (in cazul adaugarii in exces, cerneala devine uleioasa si mai putin durabila)
HYDRA REDUCER 77	Agent de (dilutie)/ reducere al viscozitatii	Reduce viscozitatea cernelii fara a-i modifica proprietatile	Fiind transparent, este adecvat pt Hydra clear 77 E, culori de policromie si specialitati transparente.	Max. 5% (in cazul adaugarii in exces, cerneala devine uleioasa si mai putin durabila)
HYDRA JET REDUCER	Agent de reducere al viscozitatii	Adecat pt a readuce cerneala ingrosata la proprietatile optime	Reactiveaza cernelurile foarte ingrosate (nu are efect in cazul cernelurilor expirate sau deteriorate)	Max. 1%
GEO COMPACT-S	Agent de ingrosare	Mareste viscozitatea cernelurilor	Recomandat in special pt Geo Cube si Master Crack (se foloseste doar la nevoie)	1-3%

Toti aditivii listati in tabelul de mai sus nu contin formaldehida sau PVC.